



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1135

No. ZL21010005



检 测 报 告

TEST REPORT

样 品 名 称:
NAME OF SAMPLE

通信系统户外机柜(落地通风/无通风式) 非金属材料

委 托 单 位:
CLIENT

信息产业通信产品防护性能质量监督检验中心

检 测 类 别:
CLASSIFICATION OF TEST

委托检验

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic
Material Ageing of Chemical Industry



注 意 事 项

1. 报告无加盖检测单位“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖检测单位“检验检测专用章”无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。
7. 无CMA标识报告中的数据和结果，以及有CMA标识报告，报告中标明不在本实验室资质认定能力范围内的数据和结果，不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。

NOTES

1. The test report is invalid without the stamp of “Special Seal for Test” or “Common Seal of Test Unit”.
2. The copy of the test report is invalid without the remarked stamp of “Special Seal for Test” or “Common Seal of Test Unit”.
3. The test report without the signatures of operator, supervisor and manager is invalid.
4. The modified report is invalid.
5. When there is disagreement to the test report, the test unit should be informed within 15 days since the report is received by the client. Overdue information will not be accepted.
6. The commission test is responsible to the sample accepted by the laboratory only.
7. The data and results in the reports without CMA identification, as well as the data and results are not in the scope of the laboratory's qualification in the reports with CMA identification, are not socially proven. Only for the internal use of the client.

地 址：广州市天河区棠下车陂西路396号 广州合成材料研究院有限公司内

Add: Guangzhou Research Institute of Synthetic Material Limited Company, No.396
chebei road west ,Tangxia Tianhe Guangzhou China

电 话 (Tel) : (020)32373116

申诉电话 (Complaint Tel.) (020)32373200

邮 编 (Post No) : 510665

报告真伪查询：二维码查询，手机扫描本报告封面二维码，核对真伪。如需查询完整报告内容，请联系本实验室，查询电话 020-32373900



190014231687

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1135

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic

Material Ageing of Chemical Industry

检测报告 Test Report

No. ZL21010005

共 3 页 第 1 页

样品名称 Name of Sample	通信系统户外机柜(落地通风/无通风式) 非金属材料	样品编号 Sample Number	L20110064
委托单位 Client	信息产业通信产品防护性能质量监督检验中心	检测类别 Classification of Test	委托检验
生产单位 Manufacturing	浙江瓦度电气有限公司	生产批号 Batch Number	----
送样日期 Sampling Date	2020年11月25日	生产日期 Production Date	----
样品等级 Sample Grade	----	型号/商标 Type/Trademark	WD001型/----
样品数量 Sample Numbers	1 保温隔热材料50 mm × 50 mm (厚度45mm) , 25 块 密封条1米	合同编号 Contract Number	L20110064
检测项目 Test Item	见检测项目及结果页	样品描述及说明 Description and Explanation of Sample	保温隔热材料50 mm × 50 mm (厚度45mm) , 25 块 密封条1米
检测依据 Test Method	GB/T 11547-2008塑料 耐液体化学试剂性能的测定		
检测结论 Result	检测结果详见下页。 <div style="text-align: center;">(检测报告专用章) 签发日期: 2021年1月11日</div>		
备注 Remark	编号: 07-20-0773		

批准:
Approved by

许军云

审核:
Inspected by

冯志新

主检:
Tested by

陈俊枫

老化
★
检测专

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic

Material Ageing of Chemical Industry

检测项目及结果Test Items and Results

No. ZL21010005

共 3 页 第 2 页

序号	检 测 项 目		指标值	检测结果	本项结论
1	腐蚀性液体浸入试验（30天）	3%硫酸	应无应力裂纹，无涂层剥落，无脱皮，无颜色改变	无明显裂纹、蜕皮、颜色变化	合格
		2mol/L氢氧化钠	应无应力裂纹，无涂层剥落，无脱皮，无颜色改变	无明显裂纹、蜕皮、颜色变化	合格
		30%氨水	应无应力裂纹，无涂层剥落，无脱皮，无颜色改变	无明显裂纹、蜕皮、颜色变化	合格
		90%异丙醇	应无应力裂纹，无涂层剥落，无脱皮，无颜色改变	无明显裂纹、蜕皮、颜色变化	合格
		煤油（燃点高于71℃）	应无应力裂纹，无涂层剥落，无脱皮，无颜色改变	无明显裂纹、蜕皮、颜色变化	合格

质量
用章

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic

Material Ageing of Chemical Industry

No. ZL21010005

共 3 页 第 3 页

委托方地址 Client Address	广州市中山大道西109号
试样制备及说明 Preparation of Sample and Explanation	样品由委托方制备
主要试验设备（或仪器） Main Testing and Mesuring Instruments	
试验环境及状态 Test Environment and Condition	环境温度：（23±2）℃；相对湿度：（50±10）%
试验结果不确定度 Uncertainty of Testing Results	-----
分包项目及分包方 Subcontractor and Subcontracting Items	-----
备 注 Remark	-----

*****结束*****

